# INDUSIL SRM

HYDROFUGE D'IMPREGNATION INCOLORE

**Application**
**INDUSIL SRM** a spécialement été conçu pour la protection du béton et des supports alcalins simmilaires contre le gel et des divers produits de dégivrage.

**Caractéristiques et propriétés**
**INDUSIL SRM** protège, après polymérisation le béton contre les produits de dégivrage les plus divers tels que chlorides, nitrites, métaborates, ureum, glycols,… **INDUSIL SRM** se fixe dans les capillaires et polymérise pour y former un écran hydrofuge sans réduire la perméabilité à la vapeur d'eau du béton. Grâce à sa composition, **l'INDUSIL SRM** ponte les microfissures. Le produit est prêt à l'emploi.

Caractéristiques physiques

| | |
|---|---|
| Type | solution |
| Couleur | incolore |
| Densité | +/- 0,8 |
| Teneur en matières actives | 10% |

Caractéristiques chimiques

| | |
|---|---|
| Teneur en matières premières | siloxanes modifiés<br>silanes à faible poids<br>molécaire organo-métallique |

**Mode d'emploi**
Préparation
**INDUSIL SRM** s'applique sur matériaux propres.

Mise en oeuvre
L'application se fait avec du matériel spécialement conçu pour ce genre de travaux en deux couches successives à intervalle de minimum 2 heures.

Précautions
La température minimum d'application est 5°C.

**Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets**
Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

**Consommation**
Minimum 0,2 ltr/m²/couche en fonction de la porosité du béton.

**Conditionnement**
25 ltr, 200 ltr, 1000 ltr



rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

**Transport et stockage**
Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.

**Durée de conservation**
1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

**Considérations finales**
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.



rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24